

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ecoroom БЕТОН-КОНТАКТ

Описание

Специализированная адгезионная водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии применяется для подготовки невпитывающих оснований под структурные, фактурные и декоративные штукатурки. Подходит для внутренних и наружных работ. Образует атмосферостойкое, водостойкое, паропроницаемое покрытие. Содержит специальные добавки, препятствующие образованию плесени. Позволяет «дышать» обратной поверхности и не содержит растворителей.

Область применения

Применяется для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу поверхностей (монолитного бетона, перекрытий, кафельной плитки) перед нанесением отделочных материалов. Создаёт шероховатое высокоадгезионное покрытие. Грунтовка стабилизирует поверхность, заполняет раковины, создает «адгезионный мост» с основанием последующих слоев штукатурок и шпатлевок. Наносится на ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и прочих штукатурок. Применяется для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.

Преимущества

- отсутствие запаха
- высокая адгезия
- антисептические свойства
- «дышащее» покрытие

Подготовка поверхности

Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся элементов. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.

Способ применения

Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем в 1-2 слоя. При необходимости допускается разбавление водой не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Штукатурный слой желательно наносить сразу же после высыхания грунтовки, для избегания прилипания строительной пыли на поверхность. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Меры предосторожности Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Ограничения Не допускается нанесение бетон-контакта при температуре в помещении и температуре основания ниже +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибок основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Технические характеристики

Расход на один слой, г/м ²	400-600
Цвет пленки после высыхания	Прозрачно розовый, шероховатый
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при – 20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав Вода, дисперсия, микрорамор, калиброванные наполнители разных фракций, загустители, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель).

Время высыхания Время высыхания не более 3 часов при температуре (20±3) °C и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже – 20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при температуре (20±3) °C без нагрева источниками тепла, вдали от нагревательных приборов не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 18 месяцев от даты изготовления.

Фасовка 8;18 кг Пластиковое ведро.