



GLIMS® A-30

Смесь сухая клеевая для быстрой фиксации

Смесь сухая клеевая для быстрой фиксации керамической плитки форматом до 600х600 мм, керамического гранита и натурального камня форматом до 400х400 мм на горизонтальные и вертикальные основания. Для внутренних и наружных работ. Применяется в системе подогрева пола.

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	серый
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,2-0,24
Толщина нанесения (min/max), мм	2-6
Открытое время	не менее 1,5 МПа после 10 мин
Хождение не ранее, ч	6
Формат плитки, мм	керамическая плитка до 600*600, керамический гранит до 600*600
Температура укладки, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Жизнеспособность, мин	не менее 40
Способ нанесения	ручной
Водоудерживающая способность, %	не менее 98
Влажность, %	не более 0,5
Содержание зерен наибольшей крупности, %	не более 5
Способность к смачиванию, мин	не менее 10
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	не более 0,5
Стойкость к сползанию, мм	не более 0,5
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, МПа	не менее 1,4
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 6 часов, МПа	не менее 0,6
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, МПа	не менее 1,1
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70°C, МПа	не менее 1,1
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, МПа	не менее 1,2 после 50 циклов
Расход смеси	1,4 кг смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм
Класс клеевой смеси по ГОСТ 56387-2018	C2 FT

- Быстрая фиксация — 6 часов
- Для внутренних и наружных работ

- Влагостойкая
- Применяется в системе подогрева пола

- Материал экологически безопасен, не содержит волокон асбеста

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт с помощью кисти или валика. Вертикальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью выравнивающих шпатлевок GLIMS®StyroПрайм, GLIMS®Stukko-RF или штукатурки GLIMS®Tweed (минимальная толщина слоя 10 мм). Горизонтальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью наливных полов, в зависимости от условий эксплуатации: GLIMS®S-Base+, GLIMS®S-Level, GLIMS®CF-10, GLIMS®CF-40. При укладке на поверхность обогреваемых полов система подогрева пола должна быть отключена за 24 часа до начала выполнения работ. При нанесении и отверждении материала температура основания и

окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 °C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,2-0,24 л воды на 1 кг сухой смеси (5,0-6,0 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния без комков. Раствор выдержать 3-5 минут и повторно перемешать в течение одной минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 40 минут после затворения. Приготавливать необходимо такой объем клеевой смеси, который будет гарантированно выработан в течение 40 минут.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Раствор нанести на поверхность равномерным слоем и сформировать клеевую поверхность зубчатым шпателем, размер зубцов подбирается в зависимости от размера плитки или камня. Плитка прикладывается по месту и легким нажатием вдавливается в клеевой слой. Корректировать положение плитки можно еще в течение 15 минут. Опре-

делять зону нанесения клея следует исходя из возможности укладки на нее плитки в течение 10 мин. Смачивать плитку водой перед укладкой не требуется. Затирку швов следует проводить не ранее чем через 6 часов. Для затирки межплиточных швов рекомендуется использовать водостойкую затирку GLIMS®Fuga.

РАСХОД

1,4 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Классификация клеевой смеси по ГОСТ и EN12004. Соответствует: Смесь сухая клеевая ГОСТ 56387-2018, класс C2 FT.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы. Запрещается выбрасывать материалы в канализацию. Крафт-мешок следует утилизировать как бытовой мусор.