

# GLIMS® HANDY PASTA

Универсальная готовая шпатлёвка.



Готовая к применению финишная смесь шпатлевочная. Используется для выравнивания различных поверхностей, заделки швов, отделки углов и выполнения фактурного покрытия поверхности внутри помещений в сухих и умеренно влажных условиях.

Цвет	белый
Основа (вяжущее)	полимер
Максимальная фракция заполнителя, мм	0,04
Толщина нанесения (min/max), мм	0,04 - 3
Время полного набора прочности, суток	7
Адгезия к основанию, МПа	не менее 0,4

- Удобство применения, не требует разведения,
- Быстро высыхает за 2-4 часа, сокращает сроки выполнения работ
- Высокая степень белизны
- Лёгкость укладки и шлифования
- Сверхпластичная
- Легко заглаживается металлическим шпателем до глянцевой поверхности
- Подходит для выполнения фактурного покрытия при декоративной отделке стен
- Формирует идеальную поверхность под высококачественную окраску или оклейку обоями
- Паропроницаемая
- Экологически безопасный материал при применении и эксплуатации

Универсальная готовая шпатлёвка наносится на бетон, ПГП, штукатурки и шпатлевки любого типа, ГВЛ, ГКЛ.

#### **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от загрязнений, масляных пятен, пыльных и рыхлых слоев. Основание необходимо заблаговременно обработать грунтовкой глубокого проникновения и высушить. Температура воздуха и основания должна быть не ниже +5 °С.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Перед использованием шпатлевку необходимо дополнительно перемешать. Укладывать металлическим или резиновым шпателем. При необходимости уложить слой более 3 мм, необходимо выполнять послойное нанесение с промежуточной сушкой каждого слоя. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и влажности в помещении. Инструмент промыть в мыльной воде. Окрашивание или оклейка обоями допускается после полного высыхания финишного слоя.

#### **РАСХОД**

1,4 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

#### **УПАКОВКА**

Ведро 1,3 кг (нетто).

#### **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировать и хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, при температуре от +5 до +30 °С. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в неповрежденной и невскрытой упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Соответствует ГОСТ Р 52020-2003.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ**

Шпатлевку необходимо утилизировать как строительные отходы. Запрещается выбрасывать материалы в канализацию. Пластиковое ведро следует утилизировать как бытовой мусор.